




試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		ホワイト							
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変								
		汚								
		液汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変								
		汚								
		液汚								
汗(級)	JIS L 0848	変								
		汚								
		酸								
		アルカリ								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾								
		湿								
見掛質量(g/m <sup>2</sup> )	JIS L 1096		42.8							
厚さ(mm)	JIS L 1096 A法		0.178							
引裂強さ(N)	JIS T 8115 トラペゾイド法	たて	37.2							
		よこ	20.7							
引張強さ(N)	JIS T 8115 ストリップ法	たて	105							
		よこ	37.8							
衝撃耐水性試験(g)	AATCC42		0.0(*1)							
静水圧試験(mm)	AATCC127		2578(*1)							

受付	2021年2月19日	発行	2021年2月24日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	西川株式会社	
	部課名		
	所在地		TEL
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名		
品番	防護服(ホワイト)		色数 1
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)		
	生地検査	染色堅牢度	
	物性		
	ホルムアルデヒド		
	(*1)液体防油性基準(AAMI):Level 3		
備考	試験項目依頼者指定	引張強さ・引裂強さ:引張速度 100mm/min	
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( )		

生地見本	1	2	3	4	5	6	7	8
								

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	 西脇検査所 兵庫県西脇市西脇1091		
		TEL 0795-22-3762	FAX 0795-23-3583